

# Cerbero Primer

Einkomponentige Acrylgrundierung auf Wasserbasis

Nur für den professionellen Gebrauch - letzte Revision 30.01.2018

**Cerbero Primer ist ein isolierender Einkomponenten-Grundlack auf Acrylatbasis, der farblos und UV beständig ist. Cerbero Primer wird vor dem Auftragen von Cerbero Sealer empfohlen, um die Haftung zu verbessern und um die Beständigkeit gegen Wasser und gegen alkalische Verbindungen zu erhöhen.**

## Eigenschaften

- Einkomponentige Acrylgrundierung auf Wasserbasis
- Kurze Haarrolle, T-Bar oder Airless-Pumpe
- Niedrige VOC
- UV-stabil, vergilbt nicht
- Haftvermittler für Cerbero Sealer
- Erhöhte Beständigkeit gegen Wasser und chemische Verbindungen
- Grundierung für die Mikrozemete Ercole und Microbond

## Anwendungsbereich

Cerbero Primer ist eine Grundierung für zementäre Overlays wie Ercole® und Microbond®. Als Part A vor der Anwendung von Cerbero Sealer (Part B).

## Technische Daten

Verbrauch (1)	100 bis 120 g / m <sup>2</sup>
Geruch	Typisch
Verpackung	5 kg
Aussehen	Weißer Flüssigkeit
Haltbarkeit (2)	12 Monate
Schleifbar	2-3 Stunden
Gesamtrockenzeit (3)	24 Stunden

(1) Der Verbrauch hängt von der Oberflächenporosität ab.

(2) In verschlossenen Originalbehältern bei einer Temperatur zwischen 10°C und 25°C lagern.

(3) Bei 20°C und 65% Luftfeuchtigkeit

Für weitere Informationen besuchen sie unsere Webseite

[www.ihar.at](http://www.ihar.at)

Email für technischen Support

[office@ecobeton.at](mailto:office@ecobeton.at)

**ecobeton**

**IHAR Handels GmbH**

Anna Fohringer  
Buchfeldstraße 15  
A-3393 Zelking

T: +43 (0)2752 54181  
F: +43 (0)2752 541814  
E: [office@ecobeton.at](mailto:office@ecobeton.at)  
[www.ihar.at](http://www.ihar.at)

## Anwendung

Die Oberfläche muss tragfähig sein, strukturell trocken, frei von Schmutz und Fett sein. Frühere Versiegelungen müssen komplett entfernt sein. Vor Gebrauch gut umrühren.

Tragen Sie die erste Schicht Cerbero Primer mit einer Kurzhaarrolle, T-Bar oder Niederdruckpumpe auf.

Bei stark saugenden Untergründen Cerbero Primer mit 10% Wasser für den ersten Anstrich verdünnen. Bei außergewöhnlichen Wetterbedingungen (warmes Wetter, windig oder kaltes Wetter, hohe Luftfeuchtigkeit, ect.) kann sich die Verarbeitungs-Trocknungszeit verkürzen oder verlängern.

Nach 2 Stunden bzw. sobald der die Oberfläche sich trocken anfühlt, mit dem zweiten Anstrich fortfahren, Bei der zweiten Schicht Cerbero Primer nicht verdünnen. Es wird empfohlen, Cerbero Primer durch eine Niederdruckpumpe (max. 5 bar), zur Erzielung einer homogenen Oberfläche, aufzusprühen und danach mit einer Kurzhaarrolle zu verteilen. Überschreiten sie nicht die Verarbeitungszeit von Cerbero Sealer und halten sie sich an die im Datenblatt aufgeführten Applikationsvorgaben. Vermeiden sie beim Auftragen eine Pfützenbildung.

## Hinweis

Ecobeton-Produkte können bei Oberflächentemperatur von über 5 °C und Lufttemperatur zwischen 10 °C und 40°C angewendet werden.

Das Produkt unbedingt vor Frost schützen.

Lesen Sie das im Internet verfügbare Sicherheitsdatenblatt [www.ihar.at](http://www.ihar.at)

Hinweis:

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen entsprechen dem heutigen Stand unserer Technik und Wissens. Die Produkte sind von höchster Qualität und einheitlichen Fertigungstoleranzen. Da keine Kontrolle über die Produktnutzung ausgeübt wird, wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie für die Auswirkungen dieser Verwendung gegeben. Es wird keine Haftung direkt oder indirekt von uns übernommen. Käufer und Nutzer sind aufgefordert, vor der Anwendung einen eigenen Test auf repräsentativen Probestellen durchzuführen.