

Verarbeitungshinweise Brickcover®

BEMERKUNGEN ZUR APPLIKATION

- Immer gut schütteln. Niemals verdünnen.
- Die chemische Reaktion kann angrenzende Flächen wie Glas, glasierte Oberflächen (Fliesen, Porzellan, usw.) oder Aluminium angreifen. Bevor Sie mit der Applikation beginnen, schützen Sie diese durch z.B. abdecken mit einer Folie. Das Produkt ist stark alkalisch und kann diese Oberflächen Bei Kontakt sofort mit Wasser abspülen.
- Bei der Applikation von glatten Flächen ist es erforderlich einen Schwamm zu benutzen um eine sehr dünne Applikation zu erreichen. **Brickcover®** auf gar keinen Fall zweimal applizieren. Spülen Sie die applizierte Fläche nach ca. 15 min. mit viel klarem Wasser ab, wenn **Brickcover®** noch auf der Oberfläche stehen sollte oder wenn sich auf der Oberfläche eine Kristallbildung feststellen lässt. Mehrere "Anstriche" bilden eine Schicht bzw. es gibt dann eine Kristallbildung auf der Oberfläche, die sich nach dem Abtrocknen nur schwer oder gar nicht entfernen lässt. Wenn Sie zuviel **Brickcover®** appliziert haben, entfernen Sie das überschüssige und noch frische **Brickcover®** sofort mit klarem Wasser bevor es trocknet und erhärtet.
- **Brickcover®** ist ein Produkt auf wasserbasis. Benutzen Sie **Brickcover®** niemals bei Temperaturen unter +5°C und +40°C und direkter Sonneneinstrahlung auf dem Untergrund.
- Ungefähr 30 - 60 Minuten nach der Applikation kann wieder leichter Fußgängerverkehr auf der applizierten Fläche stattfinden, unter der Voraussetzung, daß die Oberfläche vollkommen getrocknet ist.
- Alle Werkzeuge können mit Wasser gereinigt werden.
- Applizieren Sie **Brickcover®** niemals bei hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung auf den Untergrund, verlegen Sie die Applikation besser in die Abendstunden.
- Bei Bearbeitung von Wänden immer von unten nach oben arbeiten.
- WIR EMPFEHLEN DRINGENST BrickCover® VORHER AUF EINER TESTFLÄCHE (ca. 1 qm) AUSZUPROBIEREN. Normaler Verbrauch ca. 0,1 Liter / qm bei normal saugenden Baustoffen wie Sandstein.

VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHEN

- Die zu beschichtende Oberfläche und/oder neue Betonflächen vorab mit einem Hochdruckreiniger reinigen. Die die Oberfläche **muß vollkommen** trocknen sein bevor Sie **Brickcover®** applizieren. Niemals auf feuchter Oberfläche aufbringen.
- Nur für Betonoberflächen empfehlen wir vorher die Anwendung von EverCrete® Pavishield oder EverCrete® Vetrofluid bevor Sie **Brickcover®** benutzen.
- Alte Beschichtungen wie Farben, Parafin, müssen erst komplett entfernt werden, bevor BrickCover® angewandt wird. Entfernen Sie diese mit schaben, schleifen oder anderen Techniken.
- Für Applikationen auf glatten Oberflächen benutzen Sie einen Schwamm. Für Oberflächen mit sanften Farbtönen und rauher Oberfläche kann sprayen, pinseln oder rollen sinnvoller sein (Testfläche). Wenn Wert auf Farbechtheit gelegt wird, sollten Sie grundsätzlich eine Testfläche anlegen.
- **Brickcover®** müssen Sie ca. 30 min. trocknen lassen. Die Oberfläche kann dann wassergetestet werden. Nach ca. 24 Stunden ist eine komplette Belastung möglich. Nach der Applikation vor Regen schützen.

Bei weiteren Fragen können Sie uns gerne jederzeit anrufen.

ecOBETON

SIEHE RÜCKSEITE VORSICHTSMAßNAHMEN UND FÜR WEITERE INFORMATIONEN
DAS TECHNISCHE MERKBLATT UND SICHERHEITSDATENBLATT

Brickcover®

DER PERFEKTE SCHUTZ FÜR ZIEGEL UND MINERALISCHE BAUSTOFFE

Vorsichtsmaßnahmen Brickcover®

Bei Anwendung und Arbeiten mit Brickcover® sollten folgende Hinweise beachtet werden:

- ⦿ Grundsätzlich müssen, wie bei anderen Chemikalien auch, Handschuhe und Sicherheitsbrille verwendet werden, auch wenn das Produkt sehr umweltfreundlich ist.
- ⦿ Bei Verschlucken reichlich Wasser trinken und so schnell wie möglich einen Arzt aufsuchen und diesem mitteilen, dass man Natriumsilikat verschluckt hat.
- ⦿ Bei Augenkontakt mit reichlich Wasser ausspülen und so schnell wie möglich einen Arzt aufsuchen und diesen mitteilen, dass man Natriumsilikat in die Augen bekommen hat.
- ⦿ Bei Hautkontakt mit Wasser gründlich abspülen.
- ⦿ Für Kinder nicht zugänglich machen und auch bei der Anwendung nicht offenstehen lassen, da Brickcover® durch seinen farblosen, geruchlosen und flüssigen Zustand mit normalem Wasser verwechselt werden kann. D. h. füllen Sie Brickcover® niemals in andere Behälter, vor allem nicht in Trinkflaschen ab, sondern belassen es in den Originalbehältern.
- ⦿ Beachten Sie stets, dass Sie trotz aller Umweltfreundlichkeit von Brickcover® mit einer Chemikalie arbeiten.
- ⦿ Glas und Metall (Aluminium, Tetrahydrofuran, Zink) muss unbedingt geschützt werden, da diese mit Brickcover® reagieren und eventuell Knallgas entstehen kann. Brillenträger müssen ebenfalls eine Schutzbrille tragen.
- ⦿ Wenn Sie Brickcover® aufsprühen, achten Sie auf die Tröpfchengröße, dass diese nicht zu klein ist, da Brickcover® dann die Augen und Atemwege stark belasten kann. So schnell wie möglich einen Arzt aufsuchen und diesem mitteilen, dass man Natriumsilikat in die Augen bekommen hat (erste Gegenmaßnahmen s. o.), bzw. eingeatmet hat.
- ⦿ Sie können von uns auch ein EG-Sicherheitsdatenblatt anfordern. Brickcover® ist bei Reach durch unsere Rohstofflieferanten registriert. Unterlagen können Sie bei uns abrufen oder über unsere Website (s.u.).

Bei weiteren Fragen können Sie uns gerne anrufen:

I HAR

Handels GmbH.

Anna Fohringer
Buchfeldstraße 15
A-3393 Zelking

Telefon: +43 (0)2752 54181
Telefax: +43 (0)2752 541814
E-Mail: office@ecobeton.at

www.ihar.at

E-Mail für technischen Support:
office@ecobeton.at

VERTRIEB